

СТАХЕЛЮКС Ж 26
комплексная добавка для бетонов и растворов
суперпластификатор и ускоритель твердения



СТАХЕЛЮКС - комплексная добавка, эффективный суперпластификатор I группы и ускоритель твердения для бетонов и растворов. Применяется при производстве сборных железобетонных изделий, для модификации бетонных и растворных смесей для монолитного строительства, транспортбетона, для производства мелкоштучных изделий, элементов благоустройства из бетона. Добавка белорусского производства, в жидком виде выпускается по ТУ ВУ 800013176.004-2011. Добавка входит в каталог химических добавок, разрешенных к применению на территории РБ. Соответствует существенным требованиям безопасности установленным в ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и Техническому свидетельству ТС 05.0235.12. Имеет свидетельство о государственной регистрации № ВУ.50.51.01.008.Е.000917.05.13, выданное ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Применение

Добавка Стахелюкс используется:

- для повышения подвижности бетонных и растворных смесей с П1 до П5;
- для улучшения физико-механических свойств бетона (прочность, морозостойкость, водонепроницаемость) за счет значительного снижения В/Ц и повышения плотности бетона;
- для снижения расхода цемента при неизменных физико-механических характеристиках бетона;
- для повышения скорости набора прочности бетоном в ранние сроки твердения (1-3 суток);
- для снижения энергозатрат при тепловой обработке сборного железобетона, либо для изготовления изделий по беспропарочной технологии, не содержит хлоридов.

Дозировка

Рекомендуемая доза составляет 1- 3 кг жидкой добавки на 100 кг цемента. Дозировка зависит от назначения бетонной смеси, требуемой подвижности, содержания цемента и желаемого эффекта. Добавка добавляется в воду затворения, либо, для повышения действия, в бетонную или растворную смесь в конце процесса перемешивания с частью воды затворения. Добавка не является коррозионно-активным компонентом бетона, не влияет на защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре, не вызывает появления высолов на поверхности бетона.

Упаковка, транспортирование, хранение

Добавка отпускается наливом в пластмассовую или металлическую чистую тару покупателя различной емкости. Добавку транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Добавку хранят в закрытых помещениях при положительной температуре в герметично закрытой таре. Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Следует защищать добавку от сильного нагрева свыше 50°C. При случайном замораживании добавка не снижает своих качественных показателей. Добавка является негорючей жидкостью по ГОСТ 12.1.044.

Безопасность труда и охрана здоровья

Добавка Стахелюкс согласно токсико-гигиенической классификации, по воздействию на организм человека относится к мало опасным продуктам (IV кл. опасности по ГОСТ 12.1.007-86). При работе необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования, пользоваться рабочими средствами индивидуальной защиты для предотвращения прямого контакта с кожей и глазами. При работе с добавкой нельзя есть, пить, курить. Перед каждым перерывом и по окончании работы необходимо вымыть руки водой.

Потребителям добавки наши высококвалифицированные специалисты окажут технологический информационный сервис относительно ее применения.

Web: www.stachema.com stachema.deal.by

e-mail: 2631571@mail.ru

Контактные телефоны: тел/факс: (017) 511-54-32, 511-54-31, 511-54-30

тел.моб.: (029) 606-40-62, (029) 158-95-05