СТАХЕМЕНТ NS

ускоритель твердение для бетонов и растворов

Стахемент NS - бесхлоридная добавка, ускоряющая твердение бетонов и растворов. Предназначена для производства всех видов сборных, монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций, вяжущими для приготовления которых являются цементы. Добавка белорусского производства, выпускается в сухом и жидком виде по ТУ ВУ800013176.005-2012. Добавка входит в каталог химических добавок МАиС РБ, разрешенных к применению на территории РБ, соответствует требованиям безопасности установленным в ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и Техническому свидетельству ТС 05.0238.12.

Применение

Применение добавки Стахемент NS позволяет достичь следующих показателей:

- существенно увеличить темп набора прочности в 1-7 сутки твердения бетонов.
- сократить время теплозащиты в процессе бетонирования при низких температурах;
- снизить время тепловой обработки или температуру изотермического прогрева;
- сократить время, необходимое для достижения распалубочной или отпускной прочности изделий из бетона, железобетона или предварительно напряжённого бетона;

Стахемент NS не ухудшает удобоукладываемость свежеприготовленной бетонной смеси и не снижает количество воды затворения. Не вызывает образование высолов на поверхности бетона. Не вызывает коррозию арматуры в бетоне.

Дозировка

Жидкую добавку вводят в состав воды затворения или прямо в бетонную смесь (не на сухие компоненты). Сухую добавку рекомендуется вводить в виде раствора рабочей концентрации. Дозировка от 0,5 до 1,5 кг на 100 кг цемента по сухому веществу. При совместном использовании с пластифицирующими добавками, доза Стахемент NS может быть уменьшена.

Стахемент NS можно с успехом использовать в комбинации со следующими продуктами:

- с пластификаторами - Стахеplast M, Стахемент 2000M, Стахемент 2010 - для сокращения времени производственных циклов, снижения расхода цемента, повышения удобоукладываемости бетонной смеси для сборных конструкций, монолитных бетонов;
- с добавкой Стахемент F - для проведения бетонных работ при пониженных температурах;
- с воздухововлекающей добавкой Микропоран - для производства морозостойких и водостойких бетонов, а также для бетонов, способных выдерживать действие химических средств для оттаивания.

Упаковка, транспортирование, хранение

Добавка в жидком виде отпускается наливом в пластмассовую или металлическую чистую тару покупателя различной емкости. В сухом виде добавка отпускается в полипропиленовых мешках массой по 50 кг. Добавку транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Добавку хранят в закрытых помещениях. Жидкую добавку хранят при положительной температуре в герметично закрытой таре. При случайном замораживании жидкая добавка не снижает своих качественных показателей. Добавку в сухом виде хранят в неповрежденной упаковке изготовителя.

Гарантийный срок хранения составляет: для добавки - 12 месяцев со дня изготовления.

Безопасность труда и охрана здоровья

Добавка согласно токсико-гигиенической классификации относится к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007. При работе с ней необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования, пользоваться рабочими средствами индивидуальной защиты для предотвращения прямого контакта с кожей и глазами. При работе с добавкой нельзя есть, пить, курить. Перед каждым перерывом и по окончании работы необходимо вымыть руки водой с мылом.

Потребителям добавки наши квалифицированные специалисты окажут технолого-экономический информационный сервис относительно ее применения.

Web: www.stachema.com stachema.deal.by

e-mail: 2631571@mail.ru

Контактные телефоны: тел/факс: (017) 511-54-32, 511-54-31, 511-54-30

тел.моб.: (029) 606-40-62, (029) 158-95-05