



СТАХЕМИКС Ж35

**комплексная добавка для бетонов и растворов
пластификатор и ускоритель твердения**



Стахемикс Ж 35 - комплексная безхлоридная добавка для бетона и раствора пластифицирующая I группы и ускоритель твердения. Предназначена для применения при изготовлении всех видов бетонных и железобетонных изделий и конструкций, в том числе, предварительно напряженных, строительных растворов, вяжущими для приготовления которых являются цементы.

Добавка является победителем Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт 2005 года». Добавка белорусского производства и выпускается в жидком виде по ТУ ВУ 800013176.004-2011. Добавка входит в каталог химических добавок, разрешенных к применению на территории РБ. Проведены испытания добавки на соответствие EN 934-2:2010 в аккредитованной лаборатории в Чешской Республике. Добавка соответствует существенным требованиям безопасности установленным в ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и Техническому свидетельству ТС 05.0235.12. Имеет свидетельство о государственной регистрации № ВУ.50.51.01.008.E.000919.05.13, выданное ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Применение

Добавка Стахемикс Ж35 позволяет:

- ✓ повысить удобоукладываемость бетона и раствора с одновременным увеличением скорости набора прочности и без снижения эксплуатационно-технических показателей;
- ✓ повысить морозостойкость и водонепроницаемость бетона и другие физико-механические свойства бетона
- ✓ снизить расход цемента без снижения удобоукладываемости бетонной смеси;
- ✓ снизить температуру изотермической выдержки при тепловой обработке конструкций или отказаться от тепловлажностной обработки;
- ✓ сократить сроки получения распалубочной прочности;
- ✓ изготавливать густоармированные конструкции, тонкостенные конструкции, конструкции сложной конфигурации с получением требуемой категории поверхности.

Дозировка

Рекомендуемая дозировка добавки Стахемикс Ж35 составляет 0,5÷1,2 % от массы цемента в жидком состоянии. Добавка Стахемикс Ж35 добавляется либо в воду затворения, либо, для повышения эффекта действия, во влажную бетонную или растворную смесь в конце процесса перемешивания с частью воды затворения.

Рекомендуется при проведении тепловой обработки изделий температуру изотермической выдержки рекомендуется назначать не более 70⁰С. При изготовлении изделий из литых бетонных смесей целесообразна корректировка режима тепловой обработки бетона с увеличением времени предварительной выдержки, уменьшением скорости подъема температуры и сокращением времени изотермической выдержки таким образом, чтобы не изменять общую продолжительность тепловой обработки. Добавка не является коррозионно-активным компонентом бетона, не влияет на защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре и не вызывает ее коррозии.

Упаковка, транспортирование, хранение

Добавка Стахемикс Ж35 отпускается наливом в пластмассовую или металлическую чистую тару покупателя или продавца различной емкости. Добавку транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Добавку хранят в закрытых прохладных помещениях. Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Следует защищать добавку от сильного нагрева свыше 50⁰С. Добавка является негорючей жидкостью по ГОСТ12.1.044. Сохраняет свои свойства после замораживания.

Безопасность труда и охрана здоровья

Добавка Стахемикс Ж35 согласно токсико-гигиенической классификации относится к мало опасным продуктам (IV кл. опасности по ГОСТ 12.1.007-86). При работе необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования, пользоваться рабочими средствами индивидуальной защиты для предотвращения прямого контакта с кожей и глазами. При работе с добавкой нельзя есть, пить, курить. Перед каждым перерывом и по окончании работы необходимо вымыть руки с мылом.

Потребителям добавки наши высококвалифицированные специалисты окажут технологический информационный сервис относительно ее применения.

Web: www.stachema.com stachema.deal.by

e-mail: 2631571@mail.ru

Контактные телефоны: тел/факс: (017) 511-54-32, 511-54-31, 511-54-30

тел.моб.: (029) 606-40-62, (029) 158-95-05